

Rosner Hartwachssiegel



Informacja techniczna

- Charakterystyka:** Kombinacja olejów twardych z woskiem na bazie olejów, wosków i kwasów tłuszczowych. Olej ten wysycha poprzez utlenianie i parowanie, tworząc, budując gładką, matową, wypełnioną powierzchnię. Nie posiada samozapłonu! Optymalna powierzchnia uzyskana będzie tylko, jeśli będą przestrzegane poniższe informacje.
- Zakres zastosowania:** Do poprawiania, regeneracji już zniszczonych jak i uzyskania nowych powierzchni mebli i wyposażenia w obszarze wewnętrznym. Bardzo dobrze penetruje i wnika w drewno, tworząc wodoodporną jak i odporną na ścieranie i uszkodzenia mechaniczne powierzchnię.
- Podłoże:** Podłoże musi być wolne od tłuszczu, kurzu, pyłu szlifierskiego i różnego rodzaju żywic, musi być suche i czyste. Stare, lakierowane, olejowane powierzchnie muszą być dobrze wyszlifowane, wolne od wszelkich zanieczyszczeń. Wskazany papier K 150-180. Efekt specjalny uzyskuje się papierem K 320.
Rosner Hartwachssiegel jest przeznaczony do wszystkich rodzajów drewna. Przy drewnie egzotycznym jak i starych lakierowanych powierzchniach wskazana jest próba wstępna.
- Nakładanie:** Malowanie, rolowanie, walcowanie, wcieranie i natrysk.
Rosner Hartwachssiegel można dwukrotnie nakładać. Nie jest wymagane zbieranie nadmiaru. Po nałożeniu warstwy gruntującej wskazany jest czas otwarty ok. 4 godzin (20°C i wilgotność 65%) do szlifowania papierem K 240-320. Po nałożeniu drugiej warstwy końcowej, i po jej wyschnięciu wskazane jest wypolerowanie powierzchni szczotką, padem, czy fladrem.
Rosner Hartwachssiegel przed każdorazową aplikacją musi być dobrze wymieszany.
- Rozcieńczanie:** **Rosner Hartwachssiegel** jest gotowy do użycia.
- Wydajność:** Ilość ok. 50 - 70 g/qm
12 - 17 qm/l każda warstwa, zależna jest również od możliwości wchłaniania.
- Czasy schnięcia:** Przy 20°C w pomieszczeniu i wilgotności 65%.
- Pyłosuchy po 60 min.
- Szlifowalny po 4 godz.
- Utwardzony i suchy po 24 godz.
- Czyszczenie:** Wskazany specjalny rozcieńczalnik **Lackverdünner 83586**.
- Składowanie:** W oryginalnym zamkniętym opakowaniu **Rosner Hartwachssiegel** można przechowywać 2 lata. Przechowywać w suchym, chłodnym i wolnym od mrozu miejscu.
- Wskazówki specjalne:** Nawet jeżeli lakierowane przy pomocy **Rosner Hartwachssiegel** powierzchnie są już suche po krótkim czasie i odporne na sztaplowanie, to wymagana odporność chemiczna oraz mechaniczna jest osiągnięta dopiero po okresie utwardzania tylko po kilku dniach (20°C/65% wilgotności względnej powietrza).
- Sprawdzono:
DIN 53 160 Odporność na ślinę i pot.

Proszę odwrócić na drugą stronę!

Nasze doświadczenie – Państwa pewność

Rosner Hartwachssiegel



Informacja techniczna

Proszę przestrzegać: Produkt oraz wskazówki w niniejszej karcie odpowiadają dzisiejszemu stanowi techniki. Nasze słowne oraz pisemne zalecenia w zakresie zastosowania technicznego, których udzielamy na podstawie naszego doświadczenia oraz zgodnie z najlepszą wiedzą, są niewiążące i nie stanowią umownego stosunku prawnego oraz dodatkowego zobowiązania z umowy kupna-sprzedaży. Nie zwalniają one lakierującego z jego zobowiązania w zakresie sprawdzenia na własną odpowiedzialność istniejącego podłoża oraz przydatności naszych produktów zgodnie z celem przeznaczenia. W przypadku wątpliwości należy sprawdzić przydatność oraz stosowane ilości przez położenie warstwy próbnej. Przy mieszaniu obcych produktów z naszymi produktami lub przy wspólnym stosowaniu z produktami obcymi nie możemy zapewnić właściwych cech powierzchni. Przy stosowaniu naszych produktów należy przestrzegać Regulaminu w zakresie zlecenia (przyjęcia) pracy do wykonania na podstawie umowy dla usług budowlanych (VOB). Obowiązują nasze ogólne warunki w zakresie dostawy oraz płatności.

Wraz z niniejszą kartą wszystkie poprzednie traca swoją ważność.

Stand 05/19

Nasze doświadczenie – Państwa pewność